



# Photo Silk Baryta X 310

## フォトシルクバライタ X 310

グLOSSシーファインアート

310g/m<sup>2</sup>、 $\alpha$ セルローズ 100%、ホワイト、シルキーグロス

### ■ 製品概要

銀塩写真の風合いを再現するシルキーな光沢感が特徴のバライタペーパーです。

伝統的な写真印画紙と同様のバライタコーティングが施されており、滑らかでクリーミーな白地とシルクのような光沢感により、非常に優れたプリント品質を実現します。

### ■ 特徴と用途

テクスチャーの少ない滑らかな表面と、シルキーな光沢面質は日常使いに最適です。

写真、ポスタープリント、デジタルファインアート作品、多用途に使用できます。

### ■ 物理特性

	単位	数値	測定方法
測定条件		23°C/50% RH	
坪量	g/m <sup>2</sup>	310	EN ISO 536
厚さ	$\mu$ m	300	EN ISO 534
白色度	%	93	D65 2° 460nm
用紙の色		ホワイト	
不透明度	%	>95	ISO 2471
光沢度	%	16	EN ISO 2813
アシッドフリー		適合	
アルカリバッファー		含む	
耐水性		良好	
速乾性		速乾	
面質		シルクグロスバライタ	
蛍光増白剤		非常に少ない	
特記事項			

### ■ 使用、保管条件

- 使用と保管の条件は、相対湿度35~65%、湿度10~30°Cとなっています。
- 製品の使用上の指示や条件は、ハーネミュレ社のテスト基準に基づくガイドであり、事前の予告なしに変更されることがあります。プリント結果の一貫性は保証されているものではありません。
- プリントの取り扱いに注意し、表面に擦り傷などが付かないようにしてください。
- ペーパーはアーカイブ品質の封筒、ホルダーや箱に保管してください。
- マウントやフレームに入れる際は、アーカイブグレードの糊やテープだけを使用してください。